



# PERFIS ESTRUTURAIS GERDAU

## TABELA DE BITOLAS



## PROPRIEDADES MECÂNICAS

	ASTM A 572 Grau 50	ASTM A 572 Grau 60*	ASTM A 992*	AÇO COR 500*	ASTM A 131 AH32*	ASTM A 131 AH36*
Limite de Escoamento (MPa)	345 mín.	415 mín.	345 a 450	370 mín.	315 mín.	355 mín.
Limite de Resistência (MPa)	450 mín.	520 mín.	450 mín.	500 mín.	440 a 590	490 a 620
Alongamento após ruptura (%)	18 mín.	16 mín.	18 mín.	18 mín.	19 mín.	19 mín.

\*Sob encomenda.

As especificações dos aços ASTM A 572 Grau 50 e AÇO COR 500, de acordo com a Norma NBR 7007:2011, são AR 350 e AR 350 COR, respectivamente.

## NOTAS

- 1) Variação da massa linear: + 3% ~ - 2,5% para bitolas com massa linear menor que 148 kg/m e +/- 2,5% para as demais bitolas.
- 2) Materiais certificados para uso naval, produzidos sob encomenda.
- 3) Perfis destinados ao mercado europeu com selo CE Marking (S275 e S355, em atendimento à norma EN 10025-2) e ao mercado argentino com selo IRAM INTI (F36 e F26, em atendimento à norma IRAM IAS U500-503). Produzidos sob encomenda.

## VENDAS

### SUDESTE

São Paulo

Tel. (11) 3094-6600

Fax (11) 3094-6303

e-mail: gerdaudistribuicao.sp@gerdau.com.br

Rio de Janeiro

Tel. (21) 2414-6767

e-mail: atendimentogerdau.rj@gerdau.com.br

### Minas Gerais

Tel. (31) 3369-4600

Fax (31) 3369-4647

e-mail: atendimentogerdau.mg@gerdau.com.br

### CENTRO-OESTE

Tel. (62) 4005-6000

Fax (62) 4005-6002

e-mail: gerdaudistribuicao.co@gerdau.com.br

### NORTE / NORDESTE

Ceará

Tel. (85) 3499-7255

e-mail: vendas.regional@gerdau.com.br

### Pernambuco

Tel. (81) 3452-7621

Fax (81) 3301-7635

e-mail: gerdauvendasnordeste@gerdau.com.br

### SUL

Rio Grande do Sul

Tel. (51) 3450-7855

Fax (51) 3323-2800

e-mail: atendimentogerdau.sul@gerdau.com.br

Paraná

Tel. (41) 3239-6004

e-mail: atendimentogerdau.sul@gerdau.com.br



[www.gerdau.com/br](http://www.gerdau.com/br)